

Tehničke informacije

AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET



Opis

AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET je dvokomponentni poliuretanski vodeni, bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga. Odlikuje se otpornošću na habanje i blaže kemikalije.

Područje primjene

Može se koristiti za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.

Asortiman

AQUAMAESTRO 2K PU lak za parket sjajni/ AQUAMAESTRO 2K PU lak za parket polumat/ AQUAMAESTRO 2K PU lak za parket mat

Izgled

sjajni, polumat, mat

Gustoća

1,03 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Lak se ne razrjeđuje.

Sadržaj nehlapivih tvari

težinski: 45 % (HRN EN ISO 3251)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(j), 140 g/l; maks. 139 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Sustavi nanošenja

I.	Aquamaestro primer	1x
	Aquamaestro 2K PU lak za parket	2 - 3x
II.	Aquamaestro 2K PU lak za parket	3x

Priprema površine

Za postizanje optimalne zaštite drvenih površina preporučuje se pravilna priprema podloge. Podloga treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća te prebrušena (završno brusnim papirom br. 150). Nakon brušenja potrebno temeljito ukloniti svu prašinu.

Mjere sigurnosti

Držati izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje i izlivanje u vodotokove i drenažne sustave. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda. Prilikom uporabe nositi prikladnu zaštitnu opremu.

AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET

Priprema materijala

Komponente premaza nalaze se zasebno, svaka u svojoj ambalaži. Prije uporabe potrebno ih je uvijek pomiješati u zadanom omjeru.

volumni omjer: baza : kontakt = 10 : 1 (Aquamaestro 2K PU lak za parket UNI : Kontakt za Aquamaestro 2K PU lak za parket sjajni/polumat/mat)

Tako pomiješani premaz potrebno je prije nanošenja ostaviti na nekoliko minuta kako bi se pokrenula reakcija otvrdnjavanja, a zatim se mora iskoristiti unutar navedenog uporabnog vremena premaza.

Prije uporabe dobro pomiješati!

Različite proizvodne šarže potrebno je egalizirati prije uporabe.

Uporabno vrijeme premaza

6 h pri 20 °C

Više temperature skraćuju, a niže produljuju uporabno vrijeme. Nakon isteka uporabnog vremena premaz više nije uporabljiv iako je još uvijek u tekućem stanju.

Tijekom procesa stvrdnjavanja (unutar 24 h) nanесeni materijal potrebno je zaštititi od vlage kako ne bi došlo do smanjenja moći vezanja za površinu ili narušavanja površine.

Nanošenje materijala

Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom kratkih dlačica na suhu, obrušenu i otprašenu podlogu. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.240-320. Prostorija u kojoj je lak apliciran na parket se može koristiti nakon 24 – 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja, a alat odmah nakon uporabe oprati u vodi.

Ambalažu s preostalim lakom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa i ljepši izgled koristi se Aquamaestro primer.

Za sve nedoumice obratiti se Chromos-Svjetlost prodajno-tehničkom savjetniku.

Uvjeti rada

temperatura zraka i materijala: 10 °C > T < 25 °C

relativna vlažnost: < 75 %

temperatura površine: 10 °C > T < 25 °C

Izdašnost

10 m²/l po sloju (0,1 l/m²)

Sušenje

temperatura površine [°C]	suh na dodir [min]	brušenje [h]	potpuno suh [h]	međupremazni interval[h]
20	30	3 – 4	48	3 – 4

Rok valjanosti

2 godine od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži

AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima proizvod zaštititi od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 20.04.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668